

Technický list

Obchodní název:	Protipožární objímka DEBBEX Fire Protection Collar ZZ 430 ZZ
Popis:	Objímka se skládá z pouzdra, ocelového plechu a protipožárního prvku na bázi polyuretanu s bezhalogenovými intumescentními zpomalovači hoření.
Oblast použití:	Těsnění prostupů potrubí EI90/EI120 pro pevné stěny, pevné podlahy a pružné stěny. Protipožární ochrana termoplastických trubek až do vnějšího průměru 160 mm.
Schválení / certifikáty:	<ul style="list-style-type: none">• Evropské technické schválení ETA-13/0117, OIB• Osvědčení ES o shodě 0761-CPD-0301
Barva:	Hnědá
Vnější průměr potrubí:	32, 40, 50–110, 125–160 [mm]
Doprava / skladování:	Skladujte v suchu a chraňte před prachem
Skladovací teplota:	5 °C až 30 °C
Aplikační teplota:	5 °C až 30 °C, doporučená teplota: 20 °C až 25 °C
Objemová hmotnost protipožárního prvku:	$\rho \geq 900 \text{ kg/m}^3$
Bezpečnostní pokyny:	Přečtěte si prosím bezpečnostní list.

Chování v případě požáru

Reakce na oheň:	DIN 4102-B2
Klasifikace protipožárního chování v souladu s normou DIN EN 13501-1:	Třída E
Expanzní tlak:	0.8 N/mm ² až 1.8

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

Pěnicí faktor: 6.5x až 18.5x
Testováno na vzorcích při 450 °C po dobu více než 25 minut se superponovaným zatížením. Pěnicí faktor je hodnota charakteristická v rámci laboratoře
Pěnicí chování v nainstalovaném stavu závisí na existujících podmínkách.

Testování požárně bezpečnostních vlastností na základě vlivů na životní prostředí

Testy byly provedeny v souladu se zásadami schválení pro materiály, které tvoří izolační vrstvu, ze dne 11/24/2006 z Německého institutu pro stavebnictví (DIBt.) a EOTA směrnici pro evropské technické schválení, ETAG č. 026-2 ze dne 01/01/2008.

Tepelné namáhání:

Nepřetržitý kontakt nebo okolní teplota: ≤ 80 °C

Přípustné okolní podmínky:

V souladu s Kategorie použití Z₁
ETAG 026-2: Samozhášecí těsnící produkty pro použití ve vnitřních prostorech se všemi úrovněmi vlhkosti při teplotě ≥ 0 °C.

Příležitostný stres způsobený krátkým postřikáním vodou nepředstavuje problém. Celkově je třeba se vyhnout trvale vlhkým podmínkám, stejně jako stojící vodě a tlakové vodě.

Veškeré informace v tomto technickém listu jsou založeny na současných technických znalostech a zkušenostech. Podrobnější informace o zpracování a aplikaci musí být kontrolovány projekt od projektu, z důvodu rozmanitosti možných vlivů. Pokud aplikace, ve kterých se používají naše výrobky podléhají povinnému schválení vládní agentury, uživatel je zodpovědný za získání tohoto schválení. Rádi zodpovíme jakékoliv Vaše případné dotazy. Informace uvedené v tomto dokumentu a prohlášení společnosti ZAPP-ZIMMERMANN GmbH ve spojení s tímto dokumentem nepředstavují žádnou předpokládanou záruku. Prohlášení o záruce vyžaduje samostatné, písemné prohlášení společnosti ZAPP-ZIMMERMANN GmbH. Podmínky uvedené v tomto listu představují vlastnosti objektu dodání, nepředstavují žádné konkrétní hodnoty. Specifické hodnoty musí být samostatně určeny případ od případu. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Ve všech ostatních ohledech se odvoláváme na naše všeobecné obchodní podmínky.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz